

Prodotti di preparazione

ADERIX Serie 0602



Fondo ancorante anticorrosivo

CARATTERISTICHE: *Aderix Serie 0602* è un fondo monocomponente ai fosfati di zinco di natura alchidica modificata con resine fenoliche. E' caratterizzato da buon potere anticorrosivo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e una buona aderenza su superfici in ferro, acciaio zinco, leghe leggere e PVC, purchè pulite e compatte.

Facile e rapido da usare può essere impiegato in carpenteria metallica, manutenzione industriale o nel settore "fai da te" dove generalmente vengono effettuate applicazioni a pennello. E' sovraverniciabile con prodotti sintetici tipo gli smalti della la linea **BRILL** oppure della linea **MAX**.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine alchidiche modificate	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	grigio	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.30-1.40	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 5-6 ore • Per ricopertura 18-24 ore • Completa 24-36 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 1200	30"- 40" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
SPESSORE SECCO PER STRATO ISO 2361	40 -60 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	materiali ferrosi, lamiera zincata, rame, alluminio, leghe leggere, PVC. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	1-2 strati	
RESA TEORICA	12-13 m2/L per uno strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dallo spessore dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 10 al 15 % (in volume) in funzione del sistema applicativo.	
DILUENTE	diluente sintetico SYNTIACOL	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Aderix Serie 0602* è un fondo monocomponente anticorrosivo con ottima adesione su superfici difficili quali lamiera zincata, rame, alluminio, PVC. E' da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotti di preparazione

ADERIX Serie 0602



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto e pulito

Su superfici di ferro, acciaio o zincate eliminare ogni traccia di ruggine, macchie di grasso e vecchie vernici. Qualora non fosse possibile rimuovere totalmente la ruggine applicare una mano di **Convertifarb serie 0087** ed attendere 24 ore per la successiva ricopertura. Procedere con l'applicazione di uno o due strati di **Aderix Serie 0602** intervallati da 18-24 ore.

Nel caso di leghe leggere o PVC carteggiare, eliminare la polvere e sgrassare accuratamente la superficie, procedere con l'applicazione di **Aderix Serie 0602**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Applicare quando la temperatura del supporto è di almeno 2 °C superiore al punto di rugiada. Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di pioggia o in presenza di condensa superficiale.

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Aderix Serie 0602** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it