

Finiture murali

ATERMICA Serie 0709



Idropittura murale termoisolante , anticondensa ed antimuffa per interni.

CARATTERISTICHE : *Atermica serie 0709* è una idropittura acrilica formulata con speciali microsfeere cave di vetro che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche di isolamento termico e fonoassorbente unitamente ad una buona traspirabilità. *Atermica serie 0709* crea sul muro uno strato termoisolante che riduce la condensa e la conseguente proliferazione di muffe ,per questo motivo è indicata in ambienti con presenza di alta umidità : cantine , sottoscala , seminterrati , cucine,bagni , lavanderie ecc.

Atermica serie 0709 contribuisce inoltre a contenere il problema dei “ponti termici” permettendo quindi un significativo risparmio energetico. Per un’adeguata protezione sono necessarie almeno tre mani e per l’applicazione su superfici già infestate, si deve trattare abbondantemente il supporto con **Preven B serie 0617** .

Questo prodotto risponde al regolamento UE n. 528/2012 relativo all’immissione sul mercato dell’uso di biocidi . La resistenza alla muffa è stata certificata dal rapporto di prova n° 083/L del 26.03.2014 emesso dal laboratorio autorizzato GFC CHIMICA.

CONFEZIONI : 4 Lt ; 12,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Miscela di copolimeri acrilici in emulsione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
RESISTENZA AL LAVAGGIO UNI EN 13300	CLASSE (3)	Scrub-cycles
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0,9 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	- Al tatto 1-2 ore - Per ricopertura 6-8 ore - Completa 24 ore	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	80 – 90 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : “CICLO APPLICATIVO” → “PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI” .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo pelo	
NUMERO DI MANI	2-3 mani	
RESA TEORICA	3-5 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 5 al 10 % (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

Finiture murali

ATERMICA Serie 0709



VOCE DI CAPITOLATO : Idropittura acrilica termoisolante , fonoassorbente , anticondensa e antimuffa per cicli murali interni da applicare su un supporto predisposto con opportuno primer.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono trattate con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' **EmulsionFarb serie 100**.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006** . Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' **EmulsionFarb serie 100**.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' **EmulsionFarb serie 100**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessarie più mani. Normalmente il ciclo di pittura prevede una preparazione, localizzata o generalizzata, con 2-3 mani di risanante **Preven B serie 0617** distanziate da 2-3 ore.

Successivamente vanno date, dopo l'applicazione del primer, almeno 2 mani di **Atermica serie 0709**, a distanza di circa 8 ore una dall'altra.

E' importante considerare che l'efficacia delle proprietà antimuffa sono direttamente proporzionali alla quantità di idropittura applicata sul supporto : a maggiore spessore corrisponde una migliore protezione.

Atermica serie 0709 può anche essere applicato su altre idropitture, rivestimenti plastici o pitture a solvente, e può essere usata in combinazione con il **Muffastop serie 0619**. La preparazione prevede la rimozione di eventuali strati anneriti da muffe con raschietto metallico o spazzola di ferro. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

Questo prodotto limita la proliferazione di muffe ma non ne elimina la causa, che va ricercata nell'umidità ambientale oppure presente nel supporto , nella ventilazione insufficiente o negli sbalzi termici provocati dallo scarso isolamento.

STOCCAGGIO : La stabilità e la conservazione dell'Atermica serie 0709 è di 12 mesi in recipienti chiusi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C .

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it