

Finiture Murali

BLOCK AMIANTO Serie 0926



Incapsulante a base acqua di tipo "D" per un trattamento temporaneo di lastre contenenti fibre di amianto destinate alla rimozione e al successivo smaltimento (TIPO "D" Art.2 D.M. 20/08/99).

CARATTERISTICHE : E' un consolidante all'acqua per l'incapsulamento temporaneo di materiali polverulenti indicato in particolare per lastre in cemento-amianto logorate nel tempo dove è necessario effettuare le procedure operative di rimozione quali: smontaggio, accatastamento, movimentazione e trasporto in sicurezza fino a una discarica autorizzata. **Block Amianto Serie 0926** è un prodotto certificato dall'Istituto Giordano con il certificato n. 225846 del 21-05-2007 che ne prevede l'utilizzo su supporti costituiti da lastre in fibro-cemento/amianto con spessore compreso fra 4 e 10 mm conformi alla norma UNI EN 492. Peculiarità di questo prodotto è il colore rosso intenso indispensabile per determinare se il supporto è stato trattato in modo omogeneo o a macchie di leopardo.

CONFEZIONI : 17,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	resine acriliche in dispersione acquosa	
ASPETTO	satinato	
COLORE	rosso	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Per ricopertura 1 ora • Completa 2 ore 	Ore
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Manufatti in fibra di amianto e cemento-amianto in genere.	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo , nebulizzazione, pioggia con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione.	
NUMERO DI MANI	1-2 mani (Lo spessore consigliato è 40-60 µm corrispondente a 2 mani)	
RESA TEORICA	0,250 Lt/mq per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	100 % circa (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	Acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO :

Block Amianto serie 0926 fissativo consolidante all'acqua certificato specifico per cicli di incapsulamento di lastre in cemento-amianto che ha come finalità quella di evitare la dispersione di fibre di amianto durante le operazioni previste per la rimozione e lo smaltimento.

Finiture Murali

BLOCK AMIANTO Serie 0926



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Non si deve effettuare interventi di pulizia dei manufatti di cemento-amianto prima della rimozione.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione. Non applicare in presenza di condensa superficiale o comunque su superfici molto umide, bagnate o gelate. Applicare in modo uniforme su entrambe le facce di ciascuna lastra e se il supporto risulta molto assorbente potrebbe essere necessario dare più mani. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Tutte le operazioni di incapsulamento devono essere eseguite da una ditta specializzata che opera nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il materiale rimosso dalle lastre (muschio, terriccio, foglie...) può contenere amianto quindi deve essere raccolto in sacchi di polietilene e trasportato nei luoghi deputati per lo smaltimento.

Le attrezzature utilizzate durante il lavoro devono poi essere lavate con acqua. L'acqua di lavaggio deve essere raccolta e adeguatamente smaltita.

E' raccomandato l'utilizzo di mezzi di protezione individuale adeguati ed in caso di ventilazione insufficiente l'uso di un apparecchio respiratorio adatto.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –
www.farbe.it