

Prodotto di preparazione

BETONFARB Serie 0808



Rasante in polvere per superfici cementizie.

CARATTERISTICHE : BetonFarb serie 0808 è uno stucco premiscelato fibrorinforzato che permette di soddisfare determinate esigenze quali resistenza , durezza e facilità di impiego. La buona applicabilità a spatola e il ritiro moderato lo rendono adatto alla ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie. E' inoltre indicato per l'incollaggio di pannelli del sistema a cappotto e la successiva rasatura. **BetonFarb serie 0808** presenta una finitura simile all'intonaco civile ed è sovraverniciabile con idropitture e con qualsiasi rivestimento plastico.

CONFEZIONI : 25 Kg

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine viniliche e cemento Portland	
COLORE	Grigio o bianco su ordinazione	
ASPETTO	Opaco	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	- Per ricopertura 18-24 ore - Completa 24 ore	Ore
VISCOSITA'	polvere	
CONSERVAZIONE	Teme l'umidità.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Spatola o frattazzo	
NUMERO DI MANI	1-2 mani	
RESA TEORICA	- Per incollaggio : 2,5 – 4 kg/m² - Per rasatura con rete : 2 – 4 kg/m² - Cappotto finito : 6 – 8 kg/m²	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Da impastare con 10-20% di acqua	
DILUENTE	Acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : BetonFarb serie 0808 stucco in polvere premiscelato per esterni ed interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Prodotto di preparazione

BETONFARB Serie 0808



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura.. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Impastare al momento dell'uso aggiungendo acqua in quantità dal 10 al 20 % in volume sotto agitazione continua a seconda delle modalità di applicazione e dell'utilizzo finale. Si applica con spatola in acciaio stendendo l'impasto in maniera uniforme e lisciandolo all'inizio della presa. Bagnare di tanto in tanto la spatola con acqua.

Si raccomanda l'uso di un isolante quale l'**EmulsionFarb serie 0100** nel caso in cui la sovrapplicazione venga eseguita oltre i due giorni dalla stesura del rasante. Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in sacco chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . Conservare al riparo dall'umidità.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo *farbe* S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it