

Prodotto di preparazione

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101



Fondo acrilico pigmentato liscio

Fissativo acrilico pigmentato a base di resine insaponificabili in emulsione idoneo per ogni tipo di supporto murale all'interno e all'esterno. Oltre a consolidare la parete e rendere omogeneo l'assorbimento del supporto, migliora la copertura del prodotto di finitura ottimizzando la resa finale del ciclo verniciante. **Emulsionfarb Pigmentato** può essere utilizzato su superfici lisce come il cartongesso o su intonaci in genere sia nuovi che vecchi, anche con stuccature e rappezi oppure precedentemente dipinti con tinte forti. Risulta indicato per sistemi a cappotto come fondo di preparazione sotto i prodotti della linea **FARCOAT** e **ELLE COAT**.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	resine acriliche	
COLORE	Bianco	
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,6 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> Riverniciabile 5-8 ore Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	110 – 120 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8 - 9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	1 strato	
RESA TEORICA	8-10 mq/L per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	30-50 % in volume con acqua	
DILUENTE	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : Emulsionfarb Pigmentato serie 0101 fondo coprente pigmentato idrodiluibile per cicli murali esterni ed interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Prodotto di preparazione

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di imperfezioni e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Practicstuc F5 serie 0005** o **Stucco Leggero Kfarb serie 0006** o all'esterno con un rasante. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

APPLICAZIONE

Applicare **EMULSIONFARB PIGMENTATO** in un unico strato opportunamente diluito. Attendere 5-8 ore e procedere con l'applicazione della finitura.

Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 6-12 ore dall'applicazione. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessaria più di una mano.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it