

Prodotto di preparazione

EMULSIONFARB Serie 0100



Fissativo acrilico all'acqua

CARATTERISTICHE: Fissativo murale trasparente all'acqua per esterni ed interni caratterizzato da ottimo potere consolidante e isolante. Riduce l'assorbimento del supporto e prepara la parete alla successiva pitturazione migliorandone l'aderenza, la resistenza e la durata nel tempo. Può essere applicato su superfici assorbenti di diversa natura come intonaci cementizi nuovi o vecchi, supporti di calcestruzzo, gesso o cartongesso, vecchie pitture.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	resine acriliche	
ASPETTO	Trasparente incolore	
RESISTENZA AGLI ALCALI <i>UNI 10795</i>	resistente	
PESO SPECIFICO <i>ISO 2811-1</i>	0.95-1.05	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> Per ricopertura 5-8 ore Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' <i>ASTM D 562</i>	60-70 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO <i>UNI 8311</i>	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATO	1 strato	
RESA TEORICA	45-50 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	In rapporto 1:5 – 1:6 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *EmulsionFarb serie 0100* è un fissativo murale trasparente all'acqua ad elevata penetrazione per cicli murali esterni ed interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotto di preparazione

EMULSIONFARB Serie 100



CICLO APPLICATIVO PER FISSATIVI MURALI INTERNI ED ESTERNI

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Asportare le parti incoerenti e friabili, eliminando ogni residuo di disarmante, grasso, sporco e polvere.

Supporto vecchio o già pitturato: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Verificare la presenza di imperfezioni e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011**, **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Eventuali muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Eliminare ogni residuo di grasso, sporco o polvere.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Applicare con temperature comprese tra 5 °C e 35 °C e umidità non superiore all'80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o in previsione di pioggia. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione.

Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessaria più di una mano. Nel caso di superfici poco assorbenti evitare la formazione di una pellicola traslucida che potrebbe compromettere l'aderenza della successiva finitura. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. e non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it