

Finiture murali

## FARBELLA Serie 0902



### Idropittura acrilica lavabile per esterni ed interni.

**CARATTERISTICHE** : Il **Farbella serie 0902** è una idropittura acrilica murale idrorepellente ad uso professionale caratterizzata da un alto potere coprente e da una bassa ritenzione dello sporco.

**Farbella serie 0902** grazie alla sua particolare struttura microporosa consente una buona permeabilità al vapore acqueo e per l'estrema facilità di applicazione trova largo impiego nella tinteggiatura di edifici nuovi o restaurati specialmente dove si richiede alto rendimento e rapidità d'uso. **Farbella serie 0902** può essere applicato su altre idropitture , rivestimenti plastici o pitture al solvente. Non è adatto in cicli a base di silicati o calce.

Ampia gamma di colori ottenibile tramite il nostro **Sistema Tintometrico Oplà**.

CONFEZIONI		
BIANCO STANDARD	0,75 Lt ; 5 Lt ; 14 Lt	
BASE BIANCA ( <b>Sistema Tintometrico Oplà</b> )	Per 0,75 Lt ; Per 5 Lt ; Per 14 Lt	
BASE NEUTRA ( <b>Sistema Tintometrico Oplà</b> )	Per 0,75 Lt ; Per 5 Lt ; Per 14 Lt	
PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche in emulsione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco o <b>Sistema Tintometrico Oplà</b>	
RESISTENZA AL LAVAGGIO UNI EN 13300	Classe 2	Scrub-cycles
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,5 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tatto 1 ora</li> <li>• Per ricopertura 5-6 ore</li> <li>• Completa 24 ore</li> </ul>	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	BIANCO : 115 – 125 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	<b>Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.</b>	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo pelo , spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	1-2 mani	
RESA TEORICA	7-9 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 20 al 35 % (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

Finiture murali

## FARBELLA Serie 0902



**VOCE DI CAPITOLATO : *Farbella serie 0902*** idropittura acrilica lavabile idrorepellente per cicli murali esterni ed interni da applicarsi su un supporto predisposto con opportuno primer.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto nuovo:** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** oppure a base solvente, tipo l' **Alphafarb trasparente serie 0109** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

**In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa Preven A serie 0616 se il prodotto viene usato all'interno o con 5% di additivo antimuffa-antialga Preven C serie 0616C se il prodotto viene usato all'esterno .**

**Supporto vecchio:** Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** in interni e con **Betonfarb serie 0807** in esterni. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** oppure a base solvente, tipo l' **Alphafarb trasparente serie 0109** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

**In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa Preven A serie 0616 se il prodotto viene usato all'interno o con 5% di additivo antimuffa-antialga Preven C serie 0616C se il prodotto viene usato all'esterno .**

**Supporto già pitturato:** Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** oppure a base solvente, tipo l' **Alphafarb trasparente serie 0109** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

**In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa Preven A serie 0616 se il prodotto viene usato all'interno o con 5% di additivo antimuffa-antialga Preven C serie 0616C se il prodotto viene usato all'esterno .**

***Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.***

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 8-14 ore dall'applicazione. Proteggere con teli di protezione la parte dipinta qualora le condizioni atmosferiche dovessero mutare. Il prodotto completa i processi di essiccamento e di polimerizzazione nell'arco di 8 -10 giorni in condizioni ambientali ottimali, e qualora in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessarie più mani. Qualora la tinta fosse particolarmente vivace (giallo, rosso e arancio) potrebbero essere necessarie più mani ed in ogni caso è sempre consigliabile un sottofondo in tinta o di colore bianco. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO :** La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

***N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.***

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)