

Prodotto di preparazione

FIX Serie 0106



Fissativo acrilico in microemulsione

CARATTERISTICHE: *Fix Serie 0106* è un fissativo all'acqua a base di microemulsione acrilica idoneo all'isolamento e al consolidamento di supporti all'interno e all'esterno. Le dimensioni ultrafini delle particelle di resina garantiscono una elevata capacità di penetrazione e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti, simile alla prestazione di un fissativo a solvente. E' idoneo per il trattamento di superfici vecchie o nuove, intonaco, cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti, anche di natura minerale; trova impiego nei sistemi di isolamento a cappotto.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Microemulsione acrilica	
ASPETTO	Trasparente incolore	
RESISTENZA AGLI ALCALI <i>UNI 10795</i>	resistente	
PESO SPECIFICO <i>ISO 2811-1</i>	0.95-1.05	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Per ricopertura 5-8 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' <i>ASTM D 562</i>	40-50 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO <i>UNI 8311</i>	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	1 strato	
RESA TEORICA	8-15 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	In rapporto 1:1 – 1:2 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Fix Serie 0106* è un fissativo all'acqua a base di microemulsione per esterni ed interni ad elevata capacità di penetrazione e di consolidamento da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotto di preparazione

FIX Serie 0106



CICLO APPLICATIVO PER FISSATIVI MURALI INTERNI ED ESTERNI

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco, che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Preparare il fondo asportando le parti incoerenti e friabili, eliminando ogni residuo di disarmante, grasso, sporco o polvere. Le superfici devono risultare pulite, compatte e asciutte. Procedere con l'applicazione di **Fix Serie 0106** opportunamente diluito con acqua. La diluizione varia dal rapporto 1:1 a 1:2 con acqua, a seconda dell'assorbimento del supporto da trattare. Usare la massima diluizione su superfici poco assorbenti per evitare la formazione di pellicola traslucida sulla superficie che potrebbe compromettere l'adesione della successiva finitura. Su fondi molto assorbenti potrebbe invece essere necessario applicare un secondo strato di FIX, bagnato su bagnato, per evitare uno scarso consolidamento del supporto o delle disomogeneità sulla successiva finitura. Attendere 5-8 ore prima dell'applicazione della finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione.

Non applicare su intonaci gelati. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. e non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it