

Prodotti di preparazione

FARBITE Serie 0270



Fondo riempitivo per legno carteggiabile

CARATTERISTICHE: *Farbite serie 0270* è un fondo sintetico per legno di aspetto opaco con ottima copertura, elevata dilatazione e carteggiabilità. Riempie e chiude tutte le irregolarità superficiali minimizzando i difetti del legno e consentendo una successiva carteggiatura sino a superficie liscia, compatta e adesa, ottima come base per la successiva finitura. Risulta particolarmente adatto come fondo per porte e serramenti e per tutte quelle strutture in legno da preparare in maniera ottimale per una successiva pitturazione a smalto.

CONFEZIONI: 0,25 L - 0,5 L - 2,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine alchidiche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,43+/-0.02	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per carteggiatura 18-24 ore • Per ricopertura 18-24 ore • Completa 24-36 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	90-100 UK	KREBS STORMER UK
SPESSORE SECCO PER STRATO ISO 2361	40 -50 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno nudo, legno verniciato, legno trattato con impregnante ecc. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo	
NUMERO DI STRATI	1-2 strati (a seconda della protezione e dello spessore richiesti)	
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dallo spessore, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Max 5% % (in volume) in funzione del sistema applicativo.	
DILUENTE	ACQUARAGIA TRE PINI	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Farbite serie 0270* fondo sintetico riempitivo e carteggiabile da applicarsi su legno al fine di ottenere una finitura "a poro chiuso". Il supporto deve essere predisposto in maniera adeguata.

Prodotti di preparazione

FARBITE Serie 0270



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto e pulito.

Supporto nuovo / vecchio / già pitturato

Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta, pulita e coerente, esente da sporco, grasso e polvere. Eliminare tracce di vecchie pitture incoerenti e sfarinanti. Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare la polvere e applicare 1 o 2 strati di **Farbite serie 0270** intervallati da 18-24 ore. Per migliorare la resistenza all'esterno si consiglia di miscelare **Farbite serie 0270** con uno smalto alchidico lucido tipo **Brill Lucido Serie 911L** o **Max Lucido Serie 911L** in rapporto 2:1. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, eliminare la polvere e procedere con lo smalto di finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:

Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare o addirittura arrestare temporaneamente i tempi di essiccazione indicati, che sono riferiti a condizioni standard. Applicare quando la temperatura del supporto è di almeno 2°C superiore al punto di rugiada (dew-point). Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte, in previsione di piogge o in presenza di condensa superficiale. Normalmente il ciclo di finitura prevede due mani intervallate da circa 24 ore.

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Durante l'applicazione di **Farbite serie 0270** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it