Linea pavimenti industriali

FARBSOL serie 0125

Rivestimento autolivellante per pavimentazioni.

CARATTERISTICHE : ***Farbsol serie 0125*** è un rivestimento epossiamminico bicomponente pronto all'uso che permette la realizzazione di ampie superfici pedonabili con estrema facilità ed in breve tempo.
Farbsol serie 0125 dopo la sua completa reticolazione risulta molto resistente all'abrasione, all'attacco chimico e con un'ottima adesione al supporto. La pavimentazione così ottenuta inoltre, grazie alla sua continuità superficiale, risulta facilmente lavabile, anche con normali detergenti.
L'assenza di solventi consente la corretta reticolazione del film a qualsiasi spessore e permette l'utilizzo in interni senza alcun problema di odore. Trova largo impiego per pavimentazioni industriali, magazzini, cantine, garage, officine, macelli, caseifici, ecc.

CONFEZIONI : 15 KG

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	**VALORI STANDARD**	**UNITA' DI MISURA**
NATURA DEL LEGANTE	Sistema epossiamminico modificato	
ASPETTO/BRILLANTEZZA	lucido	
COLORE	tinte a campione.	
PESO SPECIFICO *ISO 2811-1*	1,6 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 ℃ e 60% U.R.	• Al tatto 3-4 ore • Per ricopertura 16-24 ore (max 48) • Carrellabile 5 giorni • Completa 7 giorni	Ore , giorni
POT-LIFE (a 20 ℃)	20 - 30 minuti	minuti
SPESSORE SECCO PER MANO *ISO 2361*	300 -400 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron

MODALITA' APPLICATIVE	
TIPO DI SUPPORTO	Cemento , cemento vibrato , calcestruzzo ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .
METODO DI APPLICAZIONE	Spatola dentata , frattazzo , rullo
NUMERO DI MANI	1
RESA TEORICA	0,15-0,3 mq/Kg (3-6 kg/mq) per mano
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto e dal tipo di applicazione.
INDURITORE (COMPONENTE B)	***Catalizzatore per Farbsol 0125***
RAPPOTO DI IMPIEGO	80 : 20 • 4 parti in peso di ***Farbsol serie 0125*** • 1 parte in peso di ***Catalizzatore per Farbsol 0125***
DILUIZIONE	Pronto all'uso
DILUENTE	***START serie 0017*** (solo per pulizia attrezzatura)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 10 a 35 ℃

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

Linea pavimenti industriali

FARBSOL serie 0125

VOCE DI CAPITOLATO : ***Farbsol serie 0125*** è un rivestimento epossiamminico bicomponente autolivellante per pavimentazioni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.
Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione del pavimento che deve essere di almeno 3-4 settimane, Verificare l'assenza di acqua, tracce di umidità ed efflorescenze saline. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente e far asciugare bene.
Applicare una o due mani di ***Ancorante EPS serie 0105*** e ricoprire entro le 24 ore.
Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura.
Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con il ***Betonfarb serie 0807***. Verificare l'assenza di acqua, tracce di umidità ed efflorescenze saline. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente e far asciugare bene.
Applicare una o due mani di ***Ancorante EPS serie 0105*** e ricoprire entro le 24 ore.
Supporto già pitturato: ***Farbsol serie 0125*** *come tutti i prodotti bicomponenti, può essere applicato solamente su pitture bicomponenti. In caso di dubbio contattare l'Assistenza Tecnica Farbe.*
Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura.
Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con il ***Betonfarb serie 0807***.
Verificare l'assenza di acqua, tracce di umidità ed efflorescenze saline. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere e lavare con energico detergente. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente e far asciugare bene.
Applicare una o due mani di ***Ancorante EPS serie 0105*** e ricoprire entro le 24 ore.

NOTA: Evitare assolutamente la pitturazione di pavimenti che presentano umidità, efflorescenze saline abbondanti, zone ammalorate e tutti quei sintomi che indicano la presenza di controspinte idrauliche.
In questi casi consultare l'Assistenza Tecnica Farbe.
Per ulteriori dettagli consultare le schede tecniche specifiche dei prodotti di preparazione impiegati.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare e addirittura arrestare temporaneamente i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard e modificare le caratteristiche della superficie del film. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24-36 ore dall'applicazione.Umidità molto elevate possono opacizzare la superficie del film.
Miscelare il componente A assieme al componente B immediatamente prima della pitturazione, nelle proporzioni indicate ed in quantità tale da poter essere applicato entro 2/3 del tempo massimo di utilizzo (pot-life). Se si superano i tempi massimi per la ricopertura si raccomanda di carteggiare la superficie. In caso di temperature più basse di quelle di riferimento , prorogare i tempi minimi di pedonabilità , eventualmente verificandoli con prove pratiche. ***Farbsol serie 0125*** è ricopribile con altri smalti sia mono che bicomponenti , a base acqua ed a base solvente, previa opportuna preparazione superficiale. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità del prodotto in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 ℃ e i 35 ℃ **.**
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :
Durante l'applicazione di ***Farbsol serie 0125*** *è buona norma usare mezzi di protezione adeguati: occhiali, guanti, ecc , ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'applicazione.*Classificazione in relazione alla pericolosità.
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)
Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .
N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it