Finiture murali

GRILLOFARB Serie 0929

Idropittura acrilica semilavabile traspirante per interni.

CARATTERISTICHE : Il ***GrilloFarb serie 0929*** è una idropittura murale acrilica semilavabile e traspirante per interno che permette di ottenere facilmente una finitura omogenea e di qualità senza particolari accorgimenti tecnici.
GrilloFarb serie 0929 è indicato sia per il fai-da-te che per l'utilizzatore professionale e può essere applicato su altre idropitture, rivestimenti plastici o pitture al solvente . Non è adatto in cicli a base silicati o calce.

CONFEZIONI : 5 Lt ; 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	**VALORI STANDARD**	**UNITA' DI MISURA**
NATURA DEL LEGANTE	Polimeri acrilici in emulsione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA *UNI EN ISO 2813*	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
RESISTENZA AL LAVAGGIO *ISO 11998*	CLASSE (4)	Scrub-cycles
RESISTENZA AGLI ALCALI *UNI 10795*	resistente	
PESO SPECIFICO *ISO 2811-1*	1,7 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 ℃ e 60% U.R.	• Al tatto 1 ora • Per ricopertura 4-5 ore • Completa 24 ore	Ore
VISCOSITA' *ASTM D 562*	60 – 70 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO *UNI 8311*	8-9	
CONSERVAZIONE	**Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.**	

MODALITA' APPLICATIVE	
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo pelo , spruzzo airless
NUMERO DI MANI	1-2 mani
RESA TEORICA	4-7 mq/litro per mano
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.
DILUIZIONE	Dal 20 al 30 % (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.
DILUENTE	acqua potabile
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 ℃

VOCE DI CAPITOLATO : ***GrilloFarb serie 0929*** idropittura acrilica traspirante semilavabile opaca con buone proprietà fungicide per cicli murali interni da applicarsi su un supporto predisposto con opportuno primer.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

Finiture murali

GRILLOFARB Serie 0929

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.
Supporto nuovo*:** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da spazzolare , rimuovere ed infine trattare con ***Preven B serie 0617. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' ***EmulsionFarb serie 100*** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.
In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa *Preven A serie 0616*.
Supporto vecchio*:** Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con ***Stucco Facile serie 0011 o ***Praticstuc F5 serie 0005*** o con ***Stucco Leggero Kfarb serie 0006*** . Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da spazzolare , rimuovere ed infine trattare con ***Preven B serie 0617***. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' ***EmulsionFarb serie 100*** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.
In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa *Preven A serie 0616*.
Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da spazzolare , rimuovere ed infine trattare con ***Preven B serie 0617***. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua , tipo l' ***EmulsionFarb serie 100*** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.
In presenza di muffe o alghe particolarmente invasive potenziare l'idropittura con 5-10% di additivo antimuffa *Preven A serie 0616*.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessarie più mani. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 ℃ e i 35 ℃ **.** Conservare il prodotto non diluito , in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :
classificazione in relazione alla pericolosità.
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)
Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it