

PRIMER PER AMIANTO KO Serie 0921



Fissativo per amianto a solvente

CARATTERISTICHE: Fissativo a base di resine stirenacriliche specifico da usare come mano di fondo per supporti contenenti fibra cemento-amianto. Consolida qualsiasi parte friabile garantendo così una perfetta preparazione per le successive mani della finitura **Amianto KO serie 0925**.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	resine stirenacriliche in soluzione	
ASPETTO	incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0.90+/-0.05	Kg/l
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per ricopertura 6-8 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Manufatti contenenti fibra di amianto. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo	
NUMERO DI STRATI	1-2 strati	
RESA TEORICA	7-9 m2/l per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
DILUENTE	Per il lavaggio dell'attrezzatura diluente sintetico	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO:

Primer per Amianto KO serie 0921 fondo fissativo specifico per cicli di incapsulamento di manufatti contenenti fibra di amianto da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

PRIMER PER AMIANTO KO Serie 0921



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

E' necessario innanzitutto procedere con una accurata pulizia del supporto da parti friabili, alghe, polvere, ecc. mediante attrezzatura idonea, recuperando e depurando le acque reflue di lavaggio.

Si raccomanda che le polveri di spazzolatura vengano recuperate e portate in discariche autorizzate e che durante tutto il ciclo di preparazione gli operatori indossino protezioni individuali adeguate.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione. Non applicare in presenza di condensa superficiale o comunque su superfici molto umide e bagnate. Non applicare su intonaci gelati. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Primer per Amianto KO serie 0921** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati: occhiali, guanti, ecc. ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe r.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.