

Finiture murali

# PRIMER SILIFARB serie 0091



**Fissativo trasparente consolidante per pitture e rivestimenti minerali.  
Ottima penetrazione.**

**CARATTERISTICHE** : Si tratta di un primer idrodiluibile a base di silicati di potassio formulato in modo tale da essere conforme alla norma DIN 18363. Il silicato di potassio, penetrando in profondità e reagendo chimicamente con l'intonaco, ne fissa e ne consolida la struttura migliorando notevolmente le caratteristiche di aggrappaggio dei cicli ai silicati. Grazie a queste caratteristiche promuove l'adesione della mano successiva mantenendo il ciclo permeabile al vapore acqueo. **Primer Silifarb serie 0091** è indicato per la preparazione di qualsiasi supporto minerale; non può essere utilizzato su supporti a base gesso in ogni sua forma, idropitture sintetiche o rivestimenti plastici.

**CONFEZIONI** : 14 L

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Silicato di potassio e microemulsioni acriliche	
ASPETTO	Opalescente , incolore	
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tatto 30 min</li> <li>• Per ricopertura 2-3 ore</li> <li>• Completa 12 ore</li> </ul>	Ore, minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
CONSERVAZIONE	<b>Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.</b>	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo	
NUMERO DI MANI	1-2 mani	
RESA TEORICA	5-10 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Diluire la prima mano 30 % (in volume) e la seconda al 5-10% (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 8 a 30 °C	

**VOCE DI CAPITOLATO :**

**Primer Silifarb serie 0091** fondo idrodiluibile a base di silicati di potassio per cicli murali esterni ed interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Finiture murali

## PRIMER SILIFARB serie 0091



### CICLO APPLICATIVO PER FISSATIVI MURALI INTERNI ED ESTERNI

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto nuovo:** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con

**Preven B serie 0617.**

**Supporto vecchio:** Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** in interni e con **Betonfarb serie 0807** in esterni. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617.**

**Supporto già pitturato:** Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617.**

*Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.*

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :** Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24-48 ore dall'applicazione. Non applicare su intonaci gelati. Non applicare su muro caldo o molto umido o bagnato. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessaria più di una mano. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego. I silicati attaccano vetro, metalli, ceramiche, smaltature, clinker, marmi e graniti e risulta indispensabile quindi proteggere eventuali parti a rischio durante l'applicazione.

**STOCCAGGIO :** La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C

**INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :** Durante l'applicazione di **Primer Silifarb serie 0091** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati: occhiali, guanti, ecc. Il prodotto è irritante per occhi e pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

*N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Degli Alpini, snc – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)