

Finiture murali

SABBIATO Serie 0 SABTIN



CARATTERISTICHE : *Sabbiato* è un rivestimento decorativo, ad acqua, adatto per l'applicazione all'interno e che permette di ottenere un eccezionale effetto "antico" tipico dei casali o dei muri rurali. Di facile applicazione, può essere realizzato secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Gamma di colori dedicata ottenibile tramite il nostro **Sistema Tintometrico Oplà**.

CONFEZIONI : 2,5 Lt , 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
COLORE	Sistema Tintometrico Oplà	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	Completa 2-3 ore (in funzione del metodo applicativo)	Ore
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
NUMERO MANI	2 mani	
RESA TEORICA	4-8 mq/lt	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dal grado di finitura ricercato.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

TECNICA DI APPLICAZIONE :

Sabbiato può essere facilmente applicato in due mani con due differenti tecniche:

1. con pennello e spatola in PVC, in stile libero: applicare una prima mano in modo graduale ed uniforme su piccole superfici (1-2 mq), stendendolo con disegni semicircolari . Trascorse 2-3 ore applicare la seconda mano con la stessa metodologia , incrociando le pennellate e prima della completa essiccazione lisciare la superficie con la spatola, aumentando l'effetto "sbiancatura" del prodotto.
2. con guanto e spatola in PVC, in stile libero: si intinge il guanto nel prodotto e poi si seguono le indicazioni descritte nel primo paragrafo.

VOCE DI CAPITOLATO : *Sabbiato* rivestimento idrodiluibile per i finiture decorative per interno ad effetto antichizzante da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Finiture murali

SABBIATO Serie 0 SABTIN



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Per intonaci a base calce-cemento attendere almeno 4 settimane dalla posa. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :

Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare su intonaci gelati. Non applicare sotto l'azione diretta del sole. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso originale chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it –
www.farbe.it