

Preparazione del fondo

STUCCO FACILE Serie 0011



Stucco in pasta ad uso interno per muro e legno.

CARATTERISTICHE: STUCCO FACILE Serie 0011 è un prodotto in pasta per interni di facile applicazione e basso ritiro. E' caratterizzato da buona lavorabilità, rapida essiccazione e ottima carteggiabilità. E' utilizzabile in tutte quelle situazioni dove si necessita livellare le imperfezioni, riempire crepe e avvallamenti su supporti in muro, legno e cartongesso. Può essere sovraverniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti. E' consigliato sia per il "fai da te" che per uso professionale.

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| CARATTERISTICHE | VALORI STANDARD | UNITA' DI MISURA |
| NATURA DEL LEGANTE | Resine viniliche in emulsione acquosa e leganti idraulici | |
| COLORE | bianco | |
| STATO FISICO | pasta | |
| ASPETTO | Opaco | |
| ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R. | <ul style="list-style-type: none"> • Per carteggiatura 6 ore • Per ricopertura 12-24 ore • Completa 24 ore | Ore |
| CONSERVAZIONE | Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo. | |
| MODALITA' APPLICATIVE | | |
| TIPO DI SUPPORTO | Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, legno ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" | |
| METODO DI APPLICAZIONE | Spatola o frattazzo | |
| CONSUMO | 1 Kg/mq per uno spessore di 500-600 micron (0,75 -2,0 Kg/mq secondo lo spessore applicato) | |
| DILUIZIONE | Il prodotto è pronto all'uso | |
| DILUENTE | Acqua per lavaggio attrezzatura | |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | da 5 a 35 °C | |

VOCE DI CAPITOLATO: STUCCO FACILE Serie 0011 è uno stucco in pasta ad uso interno da applicare su supporti in legno e muro predisposti in maniera adeguata.

Preparazione del fondo

STUCCO FACILE Serie 0011



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Superfici murali: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Rimuovere efflorescenze, parti incoerenti e vecchie pitture in fase di distacco. Su superfici molto sfarinanti o molto assorbenti applicare una mano di fissativo acrilico tipo **EmulsionFarb serie 0100** o di fissativo acrilico in microemulsione **FIX Serie 0106**. Ripulire la superficie levigata e livellare le imperfezioni con rasate successive di **STUCCO FACILE Serie 0011**. Dopo 6 ore carteggiare le parti stuccate, ripulire la superficie e procedere all'applicazione del fissativo e della successiva finitura.

Superfici in legno: Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare eventuali residui di resina. Rimuovere eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti. Dopo aver levigato e pulito la superficie, livellare le imperfezioni con rasate successive di **STUCCO FACILE Serie 0011**. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire la superficie ed applicare il fondo a base solvente **FARBITE Serie 0270** o a base acqua **VIVA FONDO UNIVERSALE Serie 909F**. Procedere con la finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Il prodotto va applicato mediante spatola in acciaio o frattazzo sull'imperfezione da riparare, ripassando successivamente per lisciare e livellare asportando ogni eccesso. In caso di cavità di grosso spessore per evitare ritiri eccessivi applicare **STUCCO FACILE Serie 0011** a strati successivi fino a totale riempimento. Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Dopo l'utilizzo richiudere bene il barattolo ricoprendo lo stucco rimasto con un velo d'acqua per mantenere così integre le sue qualità nel tempo. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.