

Prodotto di preparazione

STUCCO LEGGERO K FARB Serie 0006



Stucco antiritiro per muro e legno.

CARATTERISTICHE : *Stucco Leggero K Farb serie 0006* all'acqua è un prodotto pronto all'uso di facile applicazione da impiegare per interno ed esterno .Trova impiego nel riempimento di buchi,crepe ed imperfezioni della superficie. Assicura un buon ancoraggio, carteggiabilità ed adesione.

Stucco Leggero K Farb serie 0006 è consigliato sia per il "fai da te" sia per uso professionale. E' sovraverniciabile con pitture sintetiche ed idrodiluibili.

CONFEZIONI : 0,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine vinilacriliche in emulsione acquosa	
COLORE	bianco	
ASPETTO	Opaco	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Per carteggiatura 6 ore • Per ricopertura 12 ore • Completa 18-24 ore 	Ore
VISCOSITA'	Pasta densa	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , legno ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Spatola o frattazzo	
RESA TEORICA	0,2 - 0,5 Kg/mq (a seconda dello spessore applicato)	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Stucco Leggero K Farb serie 0006* pronto all'uso per interno ed esterno al fine di eliminare le imperfezioni presenti sia su superfici murali che su legno .

Prodotto di preparazione

STUCCO LEGGERO K FARB Serie 0006



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo (Superfici murarie): Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

Supporto nuovo (Superfici in legno): Carteggiare e spolverare la superficie.

Supporto vecchio (Superfici murarie ed in legno): Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura.

(**Superfici murarie**): Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

Supporto già pitturato: (Superfici murarie ed in legno): Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura. Ricorrere eventualmente all'utilizzo dello sverniciatore **SverniFarb serie 12000**.

(**Superfici murarie**): Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Il prodotto si applica mediante spatola in acciaio stendendo lo stucco. Ripassare successivamente con spatola per lisciare e livellare, asportando ogni eccesso. Applicare a strati successivi fino a totale riempimento. Si raccomanda l'uso di una mano di isolante **EmulsionFarb serie 0100** prima della successiva ricopertura con prodotti all'acqua. Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego. Dopo l'utilizzo richiudere bene il barattolo ricoprendo lo stucco rimasto con un velo d'acqua per mantenere così integre le sue qualità nel tempo.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it