

Linea all'acqua

# VIVA FONDO UNIVERSALE Serie 909F



## Fondo carteggiabile per legno all'acqua

**CARATTERISTICHE:** *Viva fondo universale serie 909F* è un fondo riempitivo e carteggiabile per legno a base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per la preparazione di supporti sia interni che esterni. E' caratterizzato da ottimo potere riempitivo, facilità di applicazione, buona dilatazione e facile carteggiatura. Esalta il potere uniformante e l'adesione del prodotto di finitura, assicurando maggior pienezza alla pitturazione. Risulta particolarmente adatto come fondo sia per porte e serramenti che per tutte le strutture in legno destinate all'interno o all'esterno.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.40-1.50	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tatto 1-2 ore</li> <li>• Per carteggiatura 6 ore</li> <li>• Per ricopertura 8-12 ore</li> <li>• Completa 24 ore</li> </ul>	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	100-110 UK	KREBS STORMER UK
SPESSORE SECCO PER STRATO ISO 2361	60 -80 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	<b>Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.</b>	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno nudo legno verniciato, legno trattato con impregnante ecc. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa pressione, spruzzo airless	
NUMERO DI STRATI	1-2 strati (a seconda della protezione e dello spessore richiesti)	
RESA TEORICA	7-10 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dallo spessore dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 5 al 10 % (in volume) in funzione del sistema applicativo.	
DILUENTE	Acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

**VOCE DI CAPITOLATO:** *Viva fondo universale serie 909F* è un fondo riempitivo e carteggiabile per legno a base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per la preparazione di supporti sia interni che esterni. Da applicarsi preferibilmente su legno. Il supporto deve essere predisposto in maniera adeguata.

Linea all'acqua

## VIVA FONDO UNIVERSALE Serie 909F



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto e pulito .

**Supporto nuovo / vecchio / già pitturato:** Rimuovere eventuali tracce di resina o macchie di sporco. Verificare l'assenza di zone bagnate o di umidità anomala. Carteggiare il legno se necessario avendo cura di completare con carta abrasiva a grana fine e rimuovere la polvere accuratamente. In presenza di pitture in fase di distacco, rimuovere le parti non aderenti mediante carteggiatura. Procedere con l'applicazione di uno o due strati di **Viva Fondo Universale serie 909F** a seconda della protezione e dello spessore desiderato.

**Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.**

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO:** La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura secondo le direttive regolamento (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008 e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

**La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.**