

Finiture speciali

AMIANTO KO Serie 0925



Pittura incapsulante per amianto

CARATTERISTICHE: **AMIANTO KO Serie 0925** è una idropittura idonea per cicli di incapsulamento di coperture in cemento-amianto. E' formulata con resine elastomeriche che consolidano i supporti sfarinanti evitando il rilascio di fibre d'amianto nell'ambiente e che garantiscono un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Grazie all'elasticità **Amianto KO Serie 0925** è in grado di resistere ad eventuali dilatazioni del supporto evitando pericolose formazioni di fessurazioni. Contiene additivi che hanno la funzione di prevenire la formazione di alghe e muffe.

AMIANTO KO Serie 0925 è dotato di specifico certificato di idoneità come rivestimento incapsulante di tipo A, B e C, rilasciato dall'istituto GFG CHIMICA secondo la metodologia prevista dal D.M. 20/08/99.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Miscela di resine acriliche in emulsione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco; Rosso Tegola; Grigio cemento	
RESISTENZA AL LAVAGGIO ISO 11998	>5000 cicli, ottima	Scrub-cycles
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.20-1.30	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 1 ora • Per ricopertura 6-8 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	115 – 125 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Manufatti edili contenenti fibra di amianto o cemento –amianto il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	2-3 strati	
RESA	TIPOLOGIA A (esterno a vista) spessore 300 micron secchi 1.3-1.6 m2/Kg TIPOLOGIA B (interno a vista) spessore 250 micron secchi 1.6-1.9 m2/Kg TIPOLOGIA C (non a vista) spessore 200 micron secchi 2.0-2.3 m2/Kg	
CONSUMO	TIPOLOGIA A (esterno a vista) spessore 300 micron secchi 0.60-0.70 Kg/m2 TIPOLOGIA B (interno a vista) spessore 250 micron secchi 0.50-0.60 Kg/m2 TIPOLOGIA C (non a vista) spessore 200 micron secchi 0.40-0.50 Kg/m2	
DILUIZIONE	Dal 10 al 20 % (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: **AMIANTO KO Serie 0925** è una finitura idonea per il trattamento di manufatti in cemento-amianto dotata di specifico certificato di idoneità come rivestimento incapsulante di tipo A, B e C, rilasciato dall'istituto GFG CHIMICA secondo la metodologia prevista dal D.M. 20/08/99.

Finiture speciali

AMIANTO KO Serie 0925



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

E' necessario innanzitutto procedere con una accurata pulizia del supporto che deve essere compiuta da aziende specializzate nel settore e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Ciclo Tipologia A (esterno a vista)

In presenza di muffe trattare la superficie con **PREVEN B Serie 0617**. Dopo 3-4 ore procedere con l'applicazione di **PRIMER PER AMIANTO KO Serie 0921**. Dopo 6-8 applicare l'incapsulante **AMIANTO KO Serie 0925**. L'incapsulante può essere applicato in due/tre strati, intervallati da 6-8 ore, fino al raggiungimento di uno spessore secco minimo di 300 micron. L'ultimo strato deve essere di colore diverso e contrastante da quello sottostante.

Ciclo Tipologia B (interno a vista)

In presenza di muffe trattare la superficie con **PREVEN B Serie 0617**. Dopo 3-4 ore procedere con l'applicazione di **PRIMER PER AMIANTO KO Serie 0921**. Dopo 6-8 applicare l'incapsulante **AMIANTO KO Serie 0925**. L'incapsulante può essere applicato in due/tre strati, intervallati da 6-8 ore, fino al raggiungimento di uno spessore secco minimo di 250 micron. L'ultimo strato deve essere di colore diverso e contrastante da quello sottostante.

Ciclo Tipologia C (non a vista)

In presenza di muffe trattare la superficie con **PREVEN B Serie 0617**. Dopo 3-4 ore procedere con l'applicazione di **PRIMER PER AMIANTO KO Serie 0921**. Dopo 6-8 applicare l'incapsulante **AMIANTO KO Serie 0925**. L'incapsulante può essere applicato in più mani, intervallate da 6-8 ore, rispettando uno spessore minimo complessivo 200 micron.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi indicati di essiccazione che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare in presenza di condensa superficiale o comunque su superfici molto umide e bagnate. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24-48 ore dall'applicazione. Proteggere con teli di protezione la parte dipinta qualora le condizioni atmosferiche dovessero mutare.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Amianto KO** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati: occhiali, guanti, ecc. ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it