

Prodotto di Preparazione

# CLEAR66 ANTIFUMO ACQUA Serie 906W



## Pittura antifumo per interni

**CARATTERISTICHE:** *Clear66 Antifumo Acqua serie 906W* è una pittura formulata per ambienti interni con proprietà antimacchia e antinicotina. Formulato con resine ad alto contenuto tecnologico, il **Clear66 Antifumo Acqua serie 906W** ha un forte potere fissativo e ricopre macchie e aloni causati da fumo, depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine, ecc. evitando il fastidioso problema del sanguinamento.

**Clear Antifumo Acqua serie 906W** è particolarmente indicato in ambienti difficili come bar, pizzerie, cucine, bagni ecc. Si applica su vecchie pitture purchè siano perfettamente aderenti ed è sovrapplicabile con qualsiasi idropittura.

| PROPRIETA' CHIMICO FISICHE           |   |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| CARATTERISTICHE                      | VALORI STANDARD   | UNITA' DI MISURA                |
| NATURA DEL LEGANTE                   | Resine acriliche in dispersione acquosa   |                                 |
| ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813 | Opaco (<5 gloss)  | Gloss<br>Glossmetro<br>Byk 60 ° |
| COLORE                               | Bianco  |                                 |
| PESO SPECIFICO ISO 2811-1            | 1.30-1.40   | Kg/L                            |
| ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per ricopertura: 4-6 ore</li> <li>Completa: 24 ore</li> </ul>  | Ore                             |
| VISCOSITA' ASTM D 562                | 80 – 90 UK  | KREBS<br>STORMER<br>UK          |
| MODALITA' APPLICATIVE                |   |                                 |
| TIPO DI SUPPORTO                     | Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso ecc.<br>il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli :<br>"CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI". |                                 |
| METODO DI APPLICAZIONE               | Pennello, rullo pelo, spruzzo   |                                 |
| NUMERO DI MANI                       | 2 mani  |                                 |
| RESA TEORICA                         | 10-12 mq/litro per strato   |                                 |
| RESA PRATICA                         | La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto dal tipo di applicazione e dalla diluizione.  |                                 |
| DILUIZIONE                           | Massimo 5 % con acqua (in volume) il primo strato, in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione e dal 10 al 15% la seconda mano.   |                                 |
| DILUENTE                             | Acqua   |                                 |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE          | da 5 a 35 °C  |                                 |

**VOCE DI CAPITOLATO:** *Clear66 Antifumo Acqua serie 906W* è una pittura murale isolante antifumo, antimacchia ed antinicotina per cicli interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Prodotto di Preparazione

## CLEAR66 ANTIFUMO ACQUA Serie 906W



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto da trattare:** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane e l'assenza di tracce di umidità. Controllare lo stato e l'adesione di eventuali pitture precedenti e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario stuccarle con **Stucco Facile serie 0011**, **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Rimuovere meccanicamente le efflorescenze saline e trattare eventuali muffe con **Preven B serie 0617**. Asportare polvere, fuliggine, sporco superficiale. Applicare **Clear66 Antifumo Acqua serie 906W** e attendere 4-6 ore prima di applicare una seconda mano dello stesso prodotto.

*Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.*

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare su intonaci gelati o in presenza di condensa superficiale. Normalmente il ciclo di pitturazione prevede l'applicazione di almeno due mani di **Clear66 Antifumo Acqua serie 906W**. Con una quantità troppo bassa di prodotto verrebbero meno le proprietà antifumo con conseguente affioramento in superficie delle macchie.

**STOCCAGGIO:** La stabilità e la conservazione del **Clear66 Antifumo Acqua serie 906W** è di 12 mesi in recipienti chiusi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)