

Finiture murali

CLEAR ANTIFUMO SOLVENTE Serie 0906



Pittura murale antimacchia a solvente per interno.

CARATTERISTICHE: Il *Clear Antifumo Solvente serie 0906* è una pittura microporosa a solvente per interni, lavabile, antimacchia, antinicotina e super coprente. Formulato a base di resine ad alto contenuto tecnologico e solventi dearomatizzati a basso odore, il *Clear Antifumo Solvente serie 0906* risolve tutti i problemi di copertura di macchie e aloni causati da fumo, depositi di grasso, infiltrazioni di umidità, fuliggine, ecc. evitando il fastidioso problema del riaffioramento delle macchie.

Clear Antifumo Solvente serie 0906 è particolarmente indicato in ambienti difficili come bar, pizzerie, cucine, bagni ecc.

CONFEZIONI: 2,5 Lt ; 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acril vinil toluene in soluzione	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,20 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 3 ore • Per ricopertura 6-8 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D1200	20 ± 2" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	1-2 mani	
RESA TEORICA	10-12 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	dal 15 al 20% (in volume) la prima mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione e dal 10 al 15% la seconda mano.	
DILUENTE	AQUARAGIA NEVIA INODORE Serie 0804	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Clear Antifumo serie 0906* pittura murale al solvente antimacchia e antinicotina per cicli murali interni da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Finiture murali

CLEAR ANTIFUMO SOLVENTE Serie 0906



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Rimuovere meccanicamente le efflorescenze saline e trattare eventuali muffe con **Preven B serie 0617**. Applicare una prima mano di **Clear Antifumo Solvente Serie 0906** diluito al 15-20% per stabilizzare il supporto. Dopo 6-8 ore sovrapplicare con **Clear Antifumo Solvente Serie 0906** diluito al 10-15%.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Rimuovere meccanicamente le efflorescenze saline e trattare eventuali muffe con **Preven B serie 0617**. Applicare una prima mano di **Clear Antifumo Solvente Serie 0906** diluito al 15-20% per stabilizzare il supporto. Dopo 6-8 ore sovrapplicare con **Clear Antifumo Solvente Serie 0906** diluito al 10-15%.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Rimuovere meccanicamente le efflorescenze saline e trattare eventuali muffe con **Preven B serie 0617**. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Pulire e spazzolare le zone macchiate asportando eventuali depositi superficiali. Applicare 1-2 mani di **Clear Antifumo Solvente Serie 0906** diluito al 10-15% intervallate 6-8 ore l'una dall'altra.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su intonaci gelati o in presenza di condensa superficiale. Normalmente il ciclo di pitturazione prevede l'applicazione di due mani successive di **Clear Antifumo Solvente serie 0906** intervallate da 6-8 ore. Non è adatto per cicli misti, ad esempio: la mano di fondo con **Clear Antifumo Solvente serie 0906** e le successive mani con prodotti ad acqua, in quanto verrebbe a meno la proprietà antifumo del prodotto con conseguente affioramento in superficie delle macchie che comprometterebbero l'uniformità della finitura.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

*Durante l'applicazione di **Clear Antifumo serie 0906** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'applicazione. Classificazione in relazione alla pericolosità*

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.