

Preparazione del fondo

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101



Fondo acrilico pigmentato liscio

Fissativo acrilico pigmentato liscio a base di resine insaponificabili in emulsione idoneo per ogni tipo di supporto murale all'interno e all'esterno. Oltre a consolidare la parete e rendere omogeneo l'assorbimento del supporto, migliora la copertura del prodotto di finitura ottimizzando la resa finale del ciclo verniciante. **Emulsionfarb Pigmentato** può essere utilizzato su superfici lisce come il cartongesso o su intonaci in genere sia nuovi che vecchi, anche con stuccature e rappezzi oppure precedentemente dipinti. Risulta indicato per sistemi a cappotto come fondo di preparazione sotto i prodotti della linea **FARCOAT** ed **ELLE COAT**.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Acrilica in emulsione acquosa	
COLORE	Bianco /Tinteggiabile con sistema tintometrico KLIC	
ASPETTO DEL FILM	Opaco-Liscio	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.55-1.65	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> Riverniciabile 5-8 ore Completa 24 ore 	Ore
VALORE LIMITE UE PER CONTENUTO COV (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria A/h, BA: COV massimo 30 g/l (2010); COV prodotto < 30 g/l.	
I dati si riferiscono a prove di laboratorio rilevate alla temperatura di 20°C		
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nel capitolo "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	1 strato	
RESA	8-10 mq/L per strato (la resa è indicativa e può variare in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato)	
DILUIZIONE	20-30 % in volume con acqua	
PULIZIA ATTREZZATURA	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Emulsionfarb Pigmentato serie 0101* è un fondo coprente pigmentato liscio per cicli murali esterni ed interni da applicarsi su superfici opportunamente preparate con un consumo medio di 0.11 L/m² per uno strato.

Preparazione del fondo

EMULSIONFARB PIGMENTATO Serie 0101



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane. Assicurarsi che il supporto sia asciutto. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto vecchio: Rimuovere le efflorescenze e le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Verificare la presenza di imperfezioni e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011**, **Praticstuc F5 serie 0005** o **Stucco Leggero Kfarb serie 0006** in ambienti interni o con un rasante in ambienti esterni. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante spazzolatura, lavaggio ad alta pressione o idrosabbatura. Eventuali alghe e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Nel caso di superfici molto sfarinanti o particolarmente assorbenti applicare un primo strato di fissativo acrilico **EmulsionFarb serie 0100** o di fissativo in microemulsione **FIX Serie 0106**

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto. Applicare **Emulsionfarb Pigmentato** in un unico strato, opportunamente diluito. Attendere 5-8 ore e procedere con l'applicazione della finitura.

Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni critiche di umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con vento forte o in previsione di pioggia. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di più di uno strato.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e protetto dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.