

Finiture murali

F11TENNIS Serie 0F11T



Idropittura acrilica per campi da tennis.

CARATTERISTICHE : *F11 TENNIS serie 0F11T* è una idropittura lavabile resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione espressamente formulata per la protezione ed il rinnovamento estetico dei campi da tennis e delle piste ciclabili in cemento o asfalto purchè opportunamente preparati. *F11 TENNIS serie 0F11T* è consigliato anche per superfici pedonabili o calpestabili in genere.

CONFEZIONI : 14 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acriliche in emulsione	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco , Rosso tennis , Verde tennis o a richiesta (ordine minimo 100 Lt)	
RESISTENZA AL LAVAGGIO ISO 11998	>5000 cicli , ottima	Scrub-cycles
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,3 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto da 1 a 3 ore • Per ricopertura 6-7 ore • Completa 12 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	110 – 120 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Asfalto , calcestruzzo , fondi cementizi ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello , rullo pelo , spruzzo airless	
NUMERO DI MANI	2/3 mani	
RESA TEORICA	10-12 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall' assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Dal 10 al 35 % (in volume) in funzione dell'assorbimento del supporto e del tipo di applicazione.	
DILUENTE	acqua potabile	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *F11 TENNIS serie 0F11T* idropittura acrilica lavabile per campi da tennis da applicarsi su un supporto predisposto con opportuno primer.

Finiture murali

F11TENNIS Serie 0F11T



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione della superficie e dell'assenza di tracce di umidità. Per superfici a base calce-cemento attendere almeno 4 settimane dalla posa. Stabilizzare il supporto con fissativo a base solvente, tipo l'**Alphafarb serie 0109**. Attendere 4-5 ore.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle **Betonfarb serie 0807**. Stabilizzare il supporto con fissativo a base solvente, tipo l'**Alphafarb serie 0109**. Attendere 4-5 ore.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Betonfarb serie 0807**. Stabilizzare il supporto con fissativo a base solvente, tipo l'**Alphafarb serie 0109**. Attendere 4-5 ore.

NOTA: Su asfalto sostituire l'**Alphafarb serie 0109** a solvente, con l'**Emulsionfarb serie 0100** all'acqua.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 8-12 ore dall'applicazione. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbe rendersi necessarie più mani. Pulire e spolverare bene prima di pitturare. Il ciclo dell' **F11 TENNIS serie 0F11T** prevede 3 mani successive di prodotto intervallate l'una dall'altra da almeno 6 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . Conservare il prodotto non diluito , in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it