

Finiture murali

GRASSELLO DOLCE Serie 0711



Finitura murale a base di grassello di calce.

CARATTERISTICHE : *Grassello dolce serie 0711* è un rivestimento a rasare, in pasta, composto da grassello di calce magnesiaco stagionato, micromarmi selezionati e colorato con terre naturali. Con aspetto raffinato il *Grassello dolce serie 0711* consente l'applicazione in più strati sottili sino ad ottenere l'effetto desiderato. A stesura avvenuta, il grado di lucentezza e l'effetto lucido/opaco, viene conferito da ripetuti passaggi con spatola di acciaio inox. Il *Grassello dolce serie 0711* è un prodotto dalla particolare struttura minerale che reagisce con l'anidride carbonica dell'aria e con i sali di calcio dell'intonaco mantenendo caratteristiche chimico-fisiche simili a quelle dei materiali da costruzione. *Grassello dolce serie 0711* è naturalmente traspirante ed antimuffa . Viene utilizzato anche per la decorazione in ambienti di particolare pregio storico artistico. Gamma di colori dedicata ottenibile tramite il nostro **Sistema Tintometrico Oplà**.

CONFEZIONI : 5 Kg , 22,5 Kg

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Calce aerea	
COLORE	Bianco o Sistema Tintometrico Oplà	
ASPETTO	Lucido / opaco	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1,5 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 3 ore • Per ricopertura 6-8 ore • Completa 24 ore 	Ore
VISCOSITA'	Pasta tixotropica	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , gesso ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Spatola inox , frattazzo inox	
NUMERO MANI	3 o più mani	
RESA TEORICA	1,5-3 ,0 mq / Kg (0,3-0,6 Kg/mq) in base all'aspetto estetico desiderato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Il prodotto è pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Grassello dolce serie 0711* rivestimento decorativo minerale in pasta per interno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata .

Finiture murali

GRASSELLO DOLCE Serie 0711



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Per intonaci a base calce-cemento attendere almeno 4 settimane dalla posa. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto vecchio: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con **Stucco Facile serie 0011** o **Praticstuc F5 serie 0005** o con **Stucco Leggero Kfarb serie 0006**. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Supporto già pitturato: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo l' **EmulsionFarb serie 100** e attendere 4-5 ore prima di sovrapplicare la finitura.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Miscelare se necessario il prodotto evitando di formare schiuma o incorporare troppa aria. Stendere con frattazzo inox uno strato sottile distendendolo uniformemente sulla superficie. Dare una seconda mano dopo 6-8 ore caricando con più spessore. Entro un periodo di 10-15 minuti si procede alla lamatura con spatola, pressando e lavorando la superficie sino alla completa lucidatura o secondo dell'effetto estetico desiderato. Altre mani possono essere date dopo almeno 12 ore dalla precedente. Proteggere durante l'applicazione eventuali parti metalliche, marmi, graniti, ecc.

Considerata la sua natura minerale si sconsiglia l'applicazione del **Grassello dolce serie 0711** su idropitture lavabili al quarzo, rivestimenti plastici e prodotti organici in genere.

Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Umidità troppo basse peggiorano la stesura e la lavorazione del prodotto. Non applicare su intonaci gelati. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle. Usare mezzi di protezione adeguati, guanti, occhiali, ecc.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it