

Prodotto di preparazione

## PRATICSTUC F5 Serie 0005



### Stucco in polvere per muro e legno.

**CARATTERISTICHE :** *PraticStuc F5 serie 0005* è un rasante in polvere per uso interno che consente di ottenere con l'aggiunta di acqua uno stucco di facile applicazione e carteggiabilità . L'impasto diventa subito omogeneo e consente un buon tempo di lavorabilità. Dopo essiccazione il prodotto assume un colore chiaro ed è facile da ricoprire , previa mano di fissativo **EmulsionFarb serie 0100** , con qualsiasi tipo di finitura come idropitture , rivestimenti plastici e pitture a base solvente E' adatto per applicazioni in interne quali : interventi di stuccatura ; piccole ricostruzioni di spigoli ; rasatura e pattinatura di pareti , porte ed infissi.

**CONFEZIONI :** 1 Kg ; 5 Kg ; 25 Kg

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Miscela di gessi e polisaccaridi	
COLORE	bianco	
ASPETTO	Opaco	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per carteggiatura 2-3 ore</li> <li>• Per ricopertura 2-3 ore</li> <li>• Completa 12ore</li> </ul>	Ore
CONSERVAZIONE	<b>Teme l'umidità</b>	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato , cartongesso , legno ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Spatola o frattazzo	
RESA TEORICA	1 – 3 mq/Kg ( a seconda dello spessore applicato )	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	Da impastare con acqua potabile 20-30%	
LAVORABILITA'	1 ora circa	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

**VOCE DI CAPITOLATO :** *PraticStuc F5 serie 0005* stucco in polvere per interno da impastare con acqua per eliminare le imperfezioni presenti sia su superfici murali che su legno.

Prodotto di preparazione

## PRATICSTUC F5 Serie 0005



### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

**Supporto nuovo ( Superfici murarie ):** Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**.

Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

**Supporto nuovo ( Superfici in legno ):** Carteggiare e spolverare la superficie.

**Supporto vecchio ( Superfici murarie ed in legno ):** Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura.

( **Superfici murarie** ): Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

**Supporto già pitturato: ( Superfici murarie ed in legno ):** Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura. Ricorrere eventualmente all'utilizzo dello sverniciatore **SverniFarb serie 12000**.

( **Superfici murarie** ): Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Applicare una mano di **EmulsionFarb serie 0100** per consolidare il supporto ed attendere 2-3 ore.

**Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.**

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :** Impastare con acqua al momento dell'uso fino ad ottenere una miscela morbida ed omogenea. Si applica con spatola in acciaio stendendo l'impasto in maniera uniforme e lisciandolo all'inizio della presa. La lavorabilità dello stucco pronto all'uso è di circa un'ora. Per grandi imperfezioni applicare a strati successivi fino a totale riempimento.

Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard .Dopo l'uso, per mantenere integre le sue qualità nel tempo, si consiglia di chiudere il sacco e tenerlo in luoghi asciutti. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

**STOCCAGGIO :** La stabilità in sacco chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto al riparo dall'umidità.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

**N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.**

Gruppo **farbe** S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – [info@farbe.it](mailto:info@farbe.it) – [www.farbe.it](http://www.farbe.it)