

Finiture murali

SILOTEX Serie 0708



Idropittura acril-silossanica al quarzo superlavabile resistente all'attacco di alghe e muffe

CARATTERISTICHE: *Silotex serie 0708* è una idropittura murale acril-silossanica uniformante al quarzo caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici e da un ottimo punto di bianco. La presenza della componente silossanica garantisce elevata idrorepellenza del film migliorandone la resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici esterni. E' indicata per la finitura ed il restauro di manufatti storico-artistici e anche per abbassamenti, effetti coordinati ed usi decorativi in generale. Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e muffe.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine acril-silossaniche in emulsione acquosa	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Bianco	
RESISTENZA AGLI ALCALI UNI 10795	resistente	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1.50-1.60	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Per ricopertura: 5- 6 ore • Completa: 24 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 562	130-140 UK	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato ecc. il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli: "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI"	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo	
NUMERO DI STRATI	2 strati	
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto, dal tipo di applicazione e dalla diluizione.	
DILUIZIONE	15% - 20% % in volume	
DILUENTE	acqua	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Silotex serie 0708* idropittura acrilica-silossanica al quarzo per cicli murali esterni da applicarsi su un supporto predisposto con opportuno primer.

Finiture murali

SILOTEX Serie 0708



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane e in assenza di tracce di umidità. La presenza di alghe o muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo il **Primer Silossanico Serie 707F** ideale nei cicli di verniciatura silossanici oppure con **Emulsionfarb Serie 0100** o il fissativo in microemulsione **FIX Serie 0106**. Attendere 5-8 ore prima di procedere con l'applicazione di **Silotex serie 0708**.

Supporto vecchio o già pitturato: Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura, lavaggio ad alta pressione, idrosabbatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con rasante da ripristino. La presenza di alghe o muffe sono da trattare con **Preven B serie 0617**. Stabilizzare il supporto con un fissativo a base acqua, tipo il **Primer Silossanico Serie 707F** ideale nei cicli di verniciatura silossanici oppure con **Emulsionfarb Serie 0100** o il fissativo in microemulsione **FIX Serie 0106**. Attendere 5-8 ore prima di procedere con l'applicazione di **Silotex serie 0708**.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati, che sono riferiti a condizioni standard, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24 ore dall'applicazione. Proteggere con teli di protezione la parte dipinta qualora le condizioni atmosferiche dovessero mutare. Il prodotto completa i processi di essiccamento e di polimerizzazione nell'arco di 8 -10 giorni in condizioni ambientali ottimali, e qualora in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno di natura temporanea non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi. Non applicare in presenza di condensa superficiale. Non applicare su intonaci gelati. Nel caso in cui il supporto fosse particolarmente poroso potrebbero rendersi necessari più strati. Qualora la tinta fosse particolarmente vivace (giallo, rosso e arancio) potrebbero essere necessari più strati ed in ogni caso è sempre consigliabile un sottofondo in tinta o di colore bianco. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C. Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità.

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare

Gruppo *farbe* s.r.l. Industria Vernici

Via degli Alpini snc – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084– Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

