

Linea legno

SINTOFARB OPACO Serie 8020



Vernice alchidica uretanizzata opaca per interni ed esterni

CARATTERISTICHE : *Sintofarb serie 8020* è una vernice alchidica uretanizzata formulata per la verniciatura e la protezione del legno. E' caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Risulta particolarmente adatta all'utilizzo in condizioni severe quali ambienti marini e montani, dove si desidera la massima protezione per il legno unita ad elasticità e pienezza. Facile da applicare possiede ottima dilatazione e resa elevata.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Resine alchidiche con modifica uretanica	
ASPETTO/BRILLANTEZZA UNI EN ISO 2813	Opaco	Gloss Glossmetro Byk 60 °
COLORE	Incolore	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	0.95-1.05 Kg/L	Kg/L
ESSICCAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 2-3 ore • Per ricopertura 18-24 ore • Completa 24 -36 ore 	Ore
VISCOSITA' ASTM D 1200	22± 2" CF8 20 °C	Coppa Ford secondi
SPESSORE SECCO PER STRATO ISO 2361	30 -40 µm	Spessimetro Mikrotest IV Micron
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI".	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo	
NUMERO DI STRATI	2 strati	
RESA TEORICA	12-16 mq/litro per strato	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione, dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	10% in volume	
DILUENTE	SYNTIACOL, ACQUARAGIA TRE PINI , ACQUARAGIA NEVIA INODORE	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO : *Sintofarb serie 8020* è una vernice alchidica uretanizzata opaca per la verniciatura del legno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Linea legno

SINTOFARB Serie 802S



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Carteggiare, togliere eventuali tracce di resina e spolverare le superfici. Applicare una o due strati di impregnante **Legnofarb serie 0801**. Attendere almeno 24 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno. Eliminare la polvere e applicare due strati di **Sintofarb serie 8020** intervallati da 24 ore. Tra uno strato e l'altro è consigliabile una leggera carteggiatura. L'applicazione della vernice deve avvenire in spessori sottili per evitare fenomeni di raggrinzimento.

Supporto già pitturato: Asportare eventuale vernice male ancorata o in fase di distacco. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare la superficie ed eliminare la polvere. Applicare una o due strati di impregnante **Legnofarb serie 0801**. Attendere almeno 24 ore e carteggiare con carta a grana fine per togliere il pelo del legno. Eliminare la polvere e applicare due o più strati di **Sintofarb serie 8020** intervallati da 24 ore. Tra uno strato e l'altro è consigliabile una leggera carteggiatura. L'applicazione della vernice deve avvenire in spessori sottili per evitare fenomeni di raggrinzimento.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati, che sono riferiti a condizioni standard, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. Applicare gli strati previsti negli spessori indicati. Spessori eccessivi rallentano l'essiccazione e possono dare fenomeni di raggrinzimento. Non accorciare i tempi di sovraverniciatura indicati tra uno strato e l'altro. Il ciclo prevede l'applicazione di due strati di vernice intervallati da un tempo di almeno 24 ore.

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Sintofarb serie 8020** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** s.r.l. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it