

Linea all'acqua

VIVA LEGNO IMPREGNANTE Serie 0909I



Impregnante idrodiluibile per legno.

CARATTERISTICHE: *Viva legno impregnante serie 0909I* è un impregnante acrilico idrorepellente a base di cera polietilene, trasparente e ad alta penetrazione, formulato per trattare il legno sia nuovo sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche del legno, rinnova l'aspetto e lo preserva dal degrado organico. Offre un'efficace protezione dai raggi U.V. specialmente sulle tinte scure. Essendo quasi privo di solventi organici, *Viva legno impregnante serie 0909I* s'inquadra in quella categoria di pitture a basso VOC, (Volatile Organic Compounds), conformi alle norme CEE. Per questo motivo può essere tranquillamente usato in interni pressoché senza problemi di odore. Si utilizza come primer impregnante in cicli all'acqua in due o più mani. *Viva legno impregnante serie 0909I* è indicato su infissi, perlinati, travi, palizzate, ecc.

CONFEZIONI : 0,75 Lt ; 2,5 Lt ; 17,5 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE	Copolimeri acrilici idrodiluibili	
ASPETTO/BRILLANTEZZA	Opaco	
COLORE	Incolore e Cartella Linea Legno	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1	1 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Al tatto 30 min • Per ricopertura 3-4 ore • Completa 6 - 12 ore 	Ore , minuti
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431	15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8-9	
CONSERVAZIONE	Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.	
MODALITA' APPLICATIVE		
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .	
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa pressione	
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)	
RESA TEORICA	10-12 mq/litro per mano	
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione ,dalla diluizione e dalla protezione richiesta.	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C	

VOCE DI CAPITOLATO: *Viva legno impregnante serie 0909I* impregnante acrilico idrodiluibile a basso contenuto VOC per interno ed esterno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Linea all'acqua

VIVA LEGNO IMPREGNANTE Serie 0909I



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina

Supporto vecchio: Pulire le superfici. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc.

Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina.

Supporto già pitturato: Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco e pulire le superfici.

Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare e spolverare. Se si usa l'impregnante pigmentato è necessario eliminare ogni traccia di vecchie pitture per non avere colorazioni disomogenee.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria per ridurre l'umidità durante l'essiccazione. Mescolare accuratamente l'impregnante pigmentato, più mani vengono applicate e più scuro risulterà il colore del legno. Per uniformare il colore e mettere in risalto le venature, si consiglia di passare con uno straccio la superficie dopo circa 15 minuti dall'applicazione. Applicata su diversi tipi di legno, una stessa tinta può avere colori leggermente differenti. Si consigliano alcune prove preliminari.

Viva legno impregnante serie 0909I usato da solo, viene applicato in una o due mani a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra, tenendo conto che maggiore è lo spessore migliore sarà la protezione nel tempo. Sui legni di testa aumentare le mani per ridurre l'assorbimento d'acqua. Se usato come preparazione in cicli trasparenti, va poi ricoperto dopo 3-4 ore, con tre mani da 30-40 micron **Viva legno vernice serie 0909L**, intervallate da un tempo di 4-5 ore.

Per finiture colorate si può procedere alla sovra verniciatura con smalti tipo il **Viva smalto serie 0909** applicando due mani da 30-40 micron intervallate da un tempo di 5-6 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti.)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza.

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.A. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo **farbe** S.p.A. Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it